

BELZONA® ДАННЫЕ О ПРОДУКТЕ E506

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ BELZONA® 2221

(MP Fluid Elastomer)

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ

	<u>ОЦЕНКА</u>
Угольная кислота	О
Кремнефтористоводородная кислота	П
Бромистоводородная кислота (0-10%)	Х
Хлористоводородная кислота (0-15%)	Х
Хлористоводородная кислота (15-25%)	Х
Фтористоводородная кислота (0-10%)	О

	<u>ОЦЕНКА</u>
Азотная кислота (0-15%)	У
Азотная кислота (15-25%)	П
Олеум	У
Серная кислота (0-20%)	Х
Серная кислота (20-30%)	Х

ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ

	<u>ОЦЕНКА</u>
Уксусная кислота (0-10%)	У
Карболовая кислота	У
Хлоруксусная кислота	У
Хлорсульфоновая кислота	П
Креозотовое масло	У

	<u>ОЦЕНКА</u>
Крезильная кислота	П
Фенол (100%)	П
Резорцинол	П
Стеариновая кислота	О
Винная кислота	О

СПИРТЫ, АЛЬДЕГИДЫ, КЕТОНЫ

	<u>ОЦЕНКА</u>
Ацетон	У
Амиловый спирт	П
Бензальдегид	У
Бутиловый спирт	П
Этиловый спирт	У
Этиленгликоль	У

	<u>ОЦЕНКА</u>
Глицерин или Глицерол	У
Изопропиловый спирт	П
Метиловый спирт	У
Метилэтилкетон	У
Пропиловый спирт	П
Пропиленгликоль	У

ЩЁЛОЧИ

	<u>ОЦЕНКА</u>
Аммиак (0-10%)	Х
Аммиак (10-25%)	Х
Гидроксид бария	О
Гидроокись кальция	О
Известковая вода	О

	<u>ОЦЕНКА</u>
Гидроксид магния	О
Гидроксид калия (0-25%)	Х
Гидроксид калия (25-50%)	Х
Гидроксид натрия (0-25%)	Х
Гидроксид натрия (25-50%)	Х

E506 - 1 (Выпуск 5)

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.



Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2012 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

ЭФИРЫ И ДИЭТИЛОВЫЙ ЭФИРЫ

	<u>ОЦЕНКА</u>
Амилацетат	У
Бутилацетат	У
Диэтиловый эфир	У
Этилацетат	У

	<u>ОЦЕНКА</u>
Изопропиловый эфир	У
Метилацетат	У

ГАЗЫ

	<u>ОЦЕНКА</u>
Углекислый газ (сухой)	О
Угарный газ	О

	<u>ОЦЕНКА</u>
Газообразный водород	О
Азот	О

ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ**ГАЛОУГЛЕРОДЫ**

	<u>ОЦЕНКА</u>
Тетрахлорид углерода (сухой)	У
Хлорбензол (сухой)	У
Хлороформ (сухой)	У
Жидкое моющее средство на безводной основе	У
Хлорэтан (сухой)	У

	<u>ОЦЕНКА</u>
Хлористый метил (сухой)	У
Метиленхлорид (сухой)	У
Перхлорэтилен (сухой)	У
Трихлорэтилен	У

УГЛЕВОДОРОДЫ

	<u>ОЦЕНКА</u>
Авиационное топливо (Атаг)	У
Бензол (сырой бензол)	У
Газолин (бензин)	У
Гептан	Х
Гексан	У
Изооктан	Х

	<u>ОЦЕНКА</u>
Керосин (парафин)	Х
Петролатум	Х
Стирол	У
Толуол	У
Диметилбензол (ксилол)	У

ПРОЧЕЕ

	<u>ОЦЕНКА</u>
Отбеливатель (Доместос/Хлорокс)	У
Тормозная жидкость	У
Эмульсионная краска	О
Жидкое удобрение	О
Смазка	О
Чернила (на водной основе)	О
Ртуть	О
Смеси масла/воды	О
Эмульсия каучукового латекса	О

	<u>ОЦЕНКА</u>
Силиконовое масло	О
Крахмал	О
Терпентинное масло (скипидар)	Х
Вода, дистиллированная	О
Вода, пресная	О
Вода, минеральная	О
Вода, морская	О
Восковые эмульсии	О

МАСЛА - МИНЕРАЛЬНЫЕ

	<u>ОЦЕНКА</u>
Бункерное топливо (топливное масло)	Х
Сырая нефть, малосернистая	Х
Сырая нефть, высокосернистая	Х
Дизельное масло	Х

	<u>ОЦЕНКА</u>
Гидравлическое нефтяное масло	Х
Смазочное масло	Х
Нефть (очищенная)	Х
Нефть (неочищенная)	Х

Топливное масло	X	Трансформаторное масло	X
-----------------	---	------------------------	---

МАСЛА - РАСТИТЕЛЬНЫЕ/ЖИВОТНЫЕ

ОЦЕНКА

ОЦЕНКА

Касторовое масло	X	Оливковое масло	X
Кокосовое масло	X	Пальмовое масло	X
Рыбий жир	X	Хвойное масло	X
Кукурузное масло	X	Соевое масло	X
Хлопковое масло	X	Талловое масло	X
Свиный олеин	X	Тунговое масло	X
Льняное масло	X		

СОЛИ

ОЦЕНКА

ОЦЕНКА

Хлористый алюминий (сухой)	O	Бромистое кали	O
Сульфат алюминия	O	Хлорат калия	O
Калиевые квасцы	O	Хлорид калия	O
Бикарбонат аммония	O	Цианид калия	O
Карбонат аммония	O	Ферроцианид калия	O
Хлорид аммония	O	Йодистое кали	O
Фосфат аммония	O	Азотнокислое кали	O
Азотнокислый аммоний	O	Перманганат калия	O
Сернокислый аммоний	O	Сернокислое кали	O
Углекислый барий	O	Сульфит калия	У
Хлористый барий	O	Азотнокислое серебро	O
Углекислый барий	O	Уксуснокислый натрий	O
Карбонат кальция	O	Борнокислый натрий	O
Хлористый кальций	O	Бромистый натрий	O
Гипохлорит кальция	У	Хлорат натрия	O
Сернокислый кальций	O	Хлористый натрий	O
Уксуснокислая медь	O	Хромовокислый натрий	O
Хлористая медь	O	Синеродистый натрий	O
Нитрат меди	O	Фтористый натрий	O
Сульфат меди	O	Гипохлорит натрия	У
Сернокислый магний	O	Азотнокислый натрий	O
Хлорид железа	У	Фосфат натрия	O
Азотнокислое железо	O	Кремнекислый натр	O
Сульфат трёхвалентного железа	O	Сернокислый натрий	O
Сульфат железа	O	Сернистый натр	O
Ацетат Свинца	O	Тетрахлорид олова	O
Хлористый магний	O	Двуххлористое олово	O
Сернокислый магний	O	Хлорид цинка	O
Хлористый никель	O	Сульфат цинка	O

Данные таблицы основаны на испытаниях, проведённых в статистических условиях погружения, при температуре 20°C.

Они должны рассматриваться только, как ориентирные показатели, которые ожидаются в практических условиях.

В этих таблицах, использовалась следующие обозначения: -

- (O) Отличная - Продукт пригоден для всех приемлемых применений, включая погружение.
- (X) Хорошая - Продукт пригоден для всех приемлемых применений, включая кратковременное погружение, контакт с брызгами и испарениями. Однако он не рекомендуется для длительного погружения.
- (У) Удовлетворительная - Продукт пригоден для применения в средах, загрязнённых химическими веществами или в ситуациях, где случайные брызги можно устранить при уборке или - в случае летучих растворителей – путём испарения.
- (П) Плохая - Продукт не рекомендуется для использования во всех ситуациях, где возможен контакт с химическим веществом или его парами.

E506 - 4 (Выпуск 5)

© 2012 Belzona International Limited. All rights reserved.

BELZONA® PRODUCT DATA E506



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Belzona Polymerics Ltd.,
Claro Road, Harrogate,
HG1 4DS, England.
Tel: +44 (0) 1423 567641
Fax: +44 (0) 1423 505967
E-mail: belzona@belzona.co.uk

Belzona Inc.,
2000 N.W. 88 Court, Miami,
Florida 33172, U.S.A.
Tel: +1 (305) 594 4994
Fax: +1 (305) 599 1140
E-mail: belzona@belzona.com

